

Mitallistetun sahatavaran mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa 20 %.

Mitallistetun sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n jaolla välillä 2,7 ... 5,4 m.

Mitallistetun sahatavaran yleisimmät poikkileikkausmitat													
PAKSUUS	LEVEYS												
	48	66	73	95	98	120	123	145	148	173	198	223	248
20 <sup>1)</sup>				X		X		X					
42		X	O		O		O		O	O	O	O	
48	X		X		X		X		X	X	X	X	O

<sup>1)</sup> hienosahattu pinta  
 x = vakiokoko  
 o = harvemmin tuotettava koko

Mitallistetun sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat	
Ulottuvuus	Mittapoikkeama
Paksuus ja leveys ≤ 100 mm	± 1,0 mm
Paksuus ja leveys ≥ 100 mm	± 1,5 mm
Pituus, kun laiteltu pituuden mukaan	- 25 ... + 50 mm
Pituus, kun katkaistu määrämittaan	± 2,0 mm

Mitallistettu sahatavara tarkoittaa mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa.

Tavallisesti mitallistaminen tapahtuu siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään suurella syöttönopeudella noin 1 mm.

Näin ollen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita.