

Höylätyn sahatavaran mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa 20 %.

Höylätyn sahatavaran yleisimmät pituudet vaihtelevat 300 mm:n jaolla välillä 2,7 ... 5,4 m.

YMPÄRIHÖYLÄTYN SAHATAVARAN YLEISIMMÄT POIKKILEIKKAUSMITAT											
PAKSUUS	LEVEYS										
	15	21	28	33	45	70	95	120	145	170	195
8		X		X	X	X	X				
12				X	X	X	X				
15 <sup>1)</sup>	X			X	X	X	X	X	X	O	
18 <sup>2)</sup>					X	O	X	X	X	O	O
21 <sup>1)</sup>		X			X	X	X	X	X	X	X
28			X		X		X	O	O		
33		O		X	X	X	X	O	O		
45				X	X	X	X	X	X	O	X
70						X			O		O

<sup>1)</sup> yleensä mäntyä  
<sup>2)</sup> yleensä kuusta  
x= vakiokoko  
o = harvemmin tuotettava koko

Höylätyn sahatavaran suurimmat sallitut mittapoikkeamat	
Ulottuvuus	Mittapoikkeama
Paksuus ≤ 20 mm	± 0,5 mm
Paksuus ≥ 20 mm <sup>1)</sup>	± 1,0 mm
Leveys ≤ 100 mm	± 1,0 mm
Leveys ≥ 100 mm	± 1,5 mm
Pituus, kun lajiteltu pituuden mukaan	- 25 ... + 50 mm
Pituus, kun katkaistu määrämitta	± 2,0 mm
<sup>1)</sup> Lattialaudalla sallittu paksuuden mittapoikkeama on aina ± 0,5 mm	

Höylätyllä sahatavaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä suorakaiteen muotoista ympärihöylättyä sahatavaraa.

Tavallisesti höylääminen tapahtuu siten, että sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään vähintään 2 mm.

Näin ollen pinnasta tulee sileä eikä siinä näy sahaussepätäsaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.